

BOLETÍN TÉCNICO

AFIX COLA FRÍA MADERA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN

Afix Cola Fría Madera Rápida es un adhesivo de homopolímeros vinílicos de base acuosa, diseñado para trabajos que requieran de un secado más rápido y menores tiempos de prensado. Extra fuerte para uniones más firmes y durables, manteniéndolas inalterables en el tiempo.

USOS

Formulado para todo tipo de maderas (duras y blandas), ensamblados y enchapados. Dentro de los rubros utilizados se encuentra la carpintería, mueblería, artesanías y construcciones en serie, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido color blanco
Viscosidad Brookfield* (#5/20rpm/30°C)	8000 - 10000 cps
Sólidos*	43 - 47 %
Densidad a 25°C*	1,19 ±0,03 g/mL
Tiempo de prensado*	20 - 30 min
Tiempo de curado*	24 hrs
Rendimiento*	160 - 200 g/m ² aprox.

* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.


FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo y grasas.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35 °C.



Aplice una capa delgada y uniforme sobre una de las superficies con brocha, espátula plástica o rodillo. Junte ambas superficies y preñe.

ATRIBUTOS

- Secado rápido
- Uniones durables
- Libre de solventes
- Acabado blanco traslúcido

PRECAUCIONES

- Agite antes de usar.
- Limpie las herramientas utilizadas con agua antes que seque el producto.
- No elimine producto al alcantarillado.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provocar vómito y acudir a un médico.
- En caso de intoxicación, llamar a RITA Chile al +562 2777 1994.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) - Producto no peligroso.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

VALIDEZ

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

EMBALAJE



Botella / Bolsa 1kg
Lechero 3,2kg
Balde 20kg

CONSULTORÍA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.cl



+562 2899 6374

ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.
(Temperatura entre 5 y 35 °C).

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe, pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, en ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores en ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **26/05/2022**
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.
