

BOLETÍN TÉCNICO

AFIX ST YESOFIX

DESCRIPCIÓN

Afix ST Yesofix es una dispersión polimérica monocomponente, diseñada como promotor de adherencia para aumentar el agarre de enlucidos de yeso sobre distintas estructuras, evitando así el puntereo u otras técnicas aplicadas para aumentar la rugosidad y mejorar el perfil de adherencia de superficies.

USOS

Diseñado para ser aplicado como pintura sobre estructuras como: planchas de fibrocemento, muros de hormigón, losas y/o metal, que serán recubiertas con enlucido de yeso

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Apariencia | Líquido amarillo |
| Viscosidad Brookfield* (#4/20rpm/30°C) | 5000 - 7000 cps |
| Sólidos* | 20 - 23 % |
| Tiempo abierto* | Máximo 10 min aprox. |
| Tiempo de curado* | 24 hrs |
| Rendimiento* | 500 - 700 g/m ² aprox. |

* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.

FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén niveladas, sin fisuras, limpias, secas, libres de polvo y grasas.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35 °C.

Aplique Afix ST Yesofix con brocha o rodillo sobre la superficie, como si estuviese aplicando pintura. Si la superficie es muy absorbente, se recomienda aplicar una segunda mano, una vez esté seca la primera capa.

Proceder con el enlucido de yeso antes que el producto presente secado al tacto (se debe sentir pegajoso, pero no debe haber transferencia de producto a la piel). Se recomienda para enlucidos no mayor de 10 mm. En caso de necesitar mayores espesores, se debe ejecutar por capas, es decir, primero una capa no mayor de 10 mm, se espera a que seque completamente y se coloca otra capa de yeso encima con el mismo espesor o de menor espesor y así sucesivamente, hasta máximo de 25 - 30 mm.

ATRIBUTOS

- Producto listo para usar y de fácil aplicación
- Posee excelente adherencia y resistencia a la alcalinidad
- Elimina el puntereo
- No inflamable

PRECAUCIONES

- Agite el producto antes de usar.
- Limpie las herramientas utilizadas con agua antes que seque el producto.
- No elimine producto al alcantarillado.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provocar vómito y acudir a un médico.
- En caso de intoxicación, llamar a RITA Chile al +562 2777 1994.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso,

consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) - Producto no peligroso.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

VALIDEZ

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

EMBALAJE



Balde 20kg
Tambor 200kg

ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.
(Temperatura entre 5 y 35 °C).

CONSULTORÍA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.cl



+562 2899 6374

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **01/02/2022**
Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.
